

コンクリート用収縮低減剤

会 社 名	製 品 名	主 成 分	状態および 代表希釈液	推奨使用量	全アルカリ量 (%)分析値例	塩化物イオン量 (%)分析値例
				kg/m ³		
花王㈱	SR-1000	ポリオキシエチレンアルキルエーテル	液 状	1.5～6	0.0	0.00
GCPケミカルズ㈱	e-SRA [®]	アルキレンオキシド誘導体	液 状	1.5～10	0.0	0.00
竹本油脂㈱	ヒビダンB	ポリエーテル誘導体	液 状	2～35	0.0	0.00
	ヒビダンHD	アルキレンオキシド重合体	液 状	10～30	0.0	0.01
シーカ・ジャパン㈱	シーカ [®] コントロール	ポリアルキレングリコール系誘導体	液 状	1～8	0.0	0.00
ポゾリス ソリューションズ(株)	マスターライブ [®] SRA 900	アルキレングリコール系誘導体	液 状	2～6	0.0	0.01
㈱フローリック	シュリンクガード (凍結融解抵抗性向上タイプ)	炭化水素系化合物とグリコールエーテル系誘導体	液 状	2～6	0.0	0.00
	チデミガード (汎用タイプ)	グリコールエーテル系誘導体	液 状	2～6	0.1	0.10
山宗化学㈱	ヤマソーDS100	グリコールエーテル系誘導体	液 状	2～10	0.0	0.00