

## コンクリート用収縮低減剤

| 会 社 名            | 製 品 名                        | 主 成 分                  | 状態および<br>代表希釈液 | 推奨使用量             | 全アルカリ量<br>(%)分析値例 | 塩化物イオン量<br>(%)分析値例 |
|------------------|------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                  |                              |                        |                | kg/m <sup>3</sup> |                   |                    |
| 花王(株)            | SR-1000                      | ポリオキシエチレンアルキルエーテル      | 液 状            | 1.5～6             | 0.0               | 0.00               |
| GCPケミカルズ(株)      | e-SRA <sup>®</sup>           | アルキレンオキシド誘導体           | 液 状            | 1.5～10            | 0.0               | 0.00               |
| 竹本油脂(株)          | ヒビダンB                        | ポリエーテル誘導体              | 液 状            | 2～35              | 0.0               | 0.00               |
|                  | ヒビダンHD                       | アルキレンオキシド重合体           | 液 状            | 10～30             | 0.0               | 0.01               |
| 日本シーカ(株)         | シーカ <sup>®</sup> コントロール      | ポリアルキレングリコール系誘導体       | 液 状            | 1～8               | 0.0               | 0.00               |
| ポゾリス ソリューションズ(株) | マスターライフ <sup>®</sup> SRA 900 | アルキレングリコール系誘導体         | 液 状            | 2～6               | 0.0               | 0.01               |
| (株)フローリック        | シュリンクガード<br>(凍結融解抵抗性向上タイプ)   | 炭化水素系化合物とグリコールエーテル系誘導体 | 液 状            | 2～6               | 0.0               | 0.00               |
|                  | チヂミガード<br>(汎用タイプ)            | グリコールエーテル系誘導体          | 液 状            | 2～6               | 0.1               | 0.10               |
| 山宗化学(株)          | ヤマソーDS100                    | グリコールエーテル系誘導体          | 液 状            | 2～10              | 0.0               | 0.00               |